


## Herstellen einer Bleikugel Kal. 58 mm



Erwärmen des Bleilöffels und der Kugelform auf ca. 400 Grad.



Herstellen einer Bleikugel Kal.58mm

## Herstellen einer Bleikugel Kal.58mm



Nach erkalten des Bleies, die geöffnete Form mit Lunkeröffnung  
und Entlüftungskanal.



Fertige Bleikugeln, Kal. 58mm, Gewicht ca. 1200 Gramm.

## Vorderladerkanone „Lucie“

Jubiläumfest Fußballabteilung TSV Salzgitter



Nachbau einer amerikanischen Kanone von 1860, Kal. 60mm mit Perkussionszündung.